

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
текущий ремонт (ремонт асфальтового покрытия)
территории МБДОУ «Детский сад №27»
по адресу: г. Иваново, ул. Льва Толстого, д. 12/3

№ п/п	Наименование материалов	Технические характеристики
1	Асфальтобетонная смесь	Асфальтобетонная смесь должна быть: - щебеночной, гравийной или песчаной; - крупнозернистой, мелкозернистой или песчаной; - плотно или высокоплотной Размер минеральных зерен - до 40 мм. Остаточная пористость должна быть, не более, % 5,0 Тип асфальтобетонной смеси: Г, марка II Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, Мпа, не менее 1,2 Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, Мпа, не менее 2,2 Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С, Мпа, не более 12,0 Сдвигоустойчивость по: - коэффициенту внутреннего трения, не менее, 0,80 - сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, не менее, 0,36 Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть, не более, % 22
2	Щебень	Марка – 800 Фракция, мм.: от 40 до 70; Марка по пластичности ПЛ1; ПЛ2; ПЛ3 Число пластичности, не более 7 Марка по водостойкости В1 или В2 Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе Морозостойкость должна быть, класс, не ниже: F15 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более: 3 Содержание глины в комках, % по массе, не более: 0,5
3	Вязкие дорожные нефтяные битумы	Марка битума должна быть: БНД 60/90 или БНД 90/130 Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С 61 - 130 при 0 °С, не менее 20 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43 Температура хрупкости, °С, не выше минус 15 Температура вспышки, °С, не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5
4	Вязкие дорожные нефтяные битумы (жидкие)	Марка битума должна быть: СГ 40/70 или СГ 70/130 или СГ 130/200 или МГ 40/70 или МГ 70/130 или МГ 130/200 или МГО 40/70 или МГО 70/130 или МГО 130/200. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, с 40 - 200 Количество испарившегося разжижителя, %, не менее 5

	Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, не ниже	28
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	45

Составил:
главный специалист отдела по
подготовке технической документации


Голованов М.А.

Проверил:
начальник отдела по
подготовке технической документации


Гусев П.Б.